TITAN UNA CAPA

Interior. Mate

Código de producto : 069

Descripción

Pintura plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. ***Cubre con una sola capa.***

Datos técnicos

Naturaleza	Copolímero en emulsión
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco y gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811)	Blanco: 1,56 - 1,60 Kg/l / Resto colores: 1,39 - 1,60 Kg/l
Rendimiento	9 - 11 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 h
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10ºC - +30 ºC
Teñido	Tinte Universal TITAN,Tinte al Agua Profesional o Sistema Servicolor
Volumen Sólidos (UNE 48090)	Branco: 41,5 - 42,5 %, Resto cores: 40 - 47 %
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 15g/l
Presentación	Blanco y colores suaves(según color): 750 ml, y 10 l y 5 l (cubeta aplicadora), Colores intensos (según color): 750 ml y 2,5 l y 5 l (cubeta aplicadora)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Certificaciones

Resistencia al Frote Húmedo UNE-EN-ISO 11998: Clase 2

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.
Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.
Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde

aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de ***Selladora TITAN o Fijador Hidrolín***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura sin diluir previo lavado o cepillado.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Sanear todas las zonas afectadas eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-06
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com